

G089 - KISEL

Cut Protection Nitrile



EN 388:2016
+A1:2018



4X44D

DEXTERITY



NEXTOFIL



Propriétés

- Gant fabriqué à partir du fil innovant NEXTOFIL qui lui confère des performances mécaniques maximale selon la norme EN 388
- Doublure sans fibres de verre
- Un maximum de dextérité et de résistance aux coupures
- Légèreté et respirabilité élevées

Revêtement

Nitrile lisse

Doublure

Un entrecroisement de polyéthylène HDPE, NEXTOFIL, polyester, nylon, élasthanne

Jauge

13

Couleur

Gris/noir

Domaine D'emploi

Assemblage de pièces mécaniques, industrie plastique, industrie mécanique, manipulation de tôles et de composants métalliques, manipulation d'objets tranchants et contondants

Tailles

7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (XXL)
----------	----------	----------	------------	-------------

Longueur

23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm
-------	-------	-------	-------	-------



**PERFORMANCES MÉCANIQUES
EXCELLENTES**



Emballage

Code

Quantité

G089-D100

1 douzaine (12 sachets, 1 paire par sachet)

G089-K100

Carton de 10 douzaines (120 sachets, 1 paire par sachet)

NEXTOFIL

Fil dernière génération réalisé par COFRA, sans fibres de verre. Il offre une bonne flexibilité et des performances mécaniques élevées. Son petit diamètre est très approprié pour l'entrelacement avec d'autres fils permettant d'obtenir des garnitures très résistantes, sans pour autant compromettre la flexibilité et la douceur.

SPECIFICATION TECHNIQUES DE SECURITE

L'EPI satisfait aux exigences essentielles du Règlement (UE) 2016/425

NORME	DESCRIPTIF	RÉQUISITION MINIMUM / RANGE	RÉSULTAT OBTENU
EN 420:2003 + A1 2009 (par. 4.3.2)	Détermination du pH	3,5 < pH < 9,5	7,05
UNI EN 14362-1/3:2012	Recherche des amines aromatiques e cancérogènes	≤ 30 ppm	NE PAS DÉTECTER
EN ISO 21420:2020	D'autres spécifications techniques appliquées	CONFORME / NON CONFORME	CONFORME

NORME	DESCRIPTIF	NIVEAU					NIVEAU OBTENU	
		1	2	3	4	5		
EN 388:2016+A1:2018	Résistance à l'abrasion (Num. de frottements)	≥ 100	≥ 500	≥ 2000	≥ 8000	-	4	
EN 388:2016+A1:2018	Essai de cisaillement *: résistance à la coupure par lame (index)	≥ 1,2	≥ 2,5	≥ 5,0	≥ 10,0	≥ 20,0	X	
EN 388:2016+A1:2018	Résistance à la déchirure (N)	≥ 10	≥ 25	≥ 50	≥ 75	-	4	
EN 388:2016+A1:2018	Résistance à la perforation (N)	≥ 20	≥ 60	≥ 100	≥ 150	-	4	
EN 388:2016+A1:2018 - EN ISO 13997	TDM *: résistance au cisaillement (N)	A	B	C	D	E	F	D
		≥ 2	≥ 5	≥ 10	≥ 15	≥ 22	≥ 30	
EN 388:2016+A1:2018 - EN 13594:2015	Protection contre les chocs	P		ABSENT			ABSENT	
		Atteint		Test non effectué				
Si l'un des indices de marquage est marqué avec:								
• la lettre "X" signifie que l'essai n'a pas été effectué ou n'est pas applicable;								
• le chiffre "0" signifie que le test a été effectué mais que le niveau de performance minimum n'a pas été atteint.								