

G115 - COLDEXT

Cold Protection Leather

CE CAT. 2

EN 388:2016
+A1:2018



3222X

EN 511:2006



12x

DEXTERITY



AZO FREE



CONSEILLÉ POUR LES MILIEUX DE TRAVAIL OÙ LA TEMPÉRATURE ARRIVE JUSQU'À -25 °C



Propriétés	- Le pouce Keystone augmente sensiblement la dextérité du gant en facilitant l'utilisation de petits outils - Le tissu intérieur garantit une bonne isolation thermique - La bande élastique semi-rigide réduit la fatigue du poignet. La couche intérieure en matériau souple évite les rougeurs et la transpiration			
Paume	Cuir fleur de chèvre haute qualité			
Dos	Polyester			
L'épaisseur de cuir	0,8 ÷ 0,9 L'épaisseur du matériau n'est pas déterminante ni garantie: d'éventuelles variations d'épaisseur ne font pas l'objet d'une réclamation, en raison d'une grande diversité de cuir			
Doublure	Pile polyester			
Manchette	Tissu élastique semi-rigide avec fermeture à velcro			
Couleur	Blanc/gris			
Domaine D'emploi	Bâtiment, mécanique, manipulations à l'extérieur par temps froids			
Tailles	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (XXL)
Longueur	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm
Emballage	Code		Quantité	
	G115-DD00		1 douzaine (1 sachet, 12 paires par sachet)	
	G115-KD00		Carton de 6 douzaines (6 sachets, 12 paires par sachet)	

SPECIFICATION TECHNIQUES DE SECURITE

L'EPI satisfait aux exigences essentielles du Règlement (UE) 2016/425

NORME	DESCRIPTIF	RÉQUISITION MINIMUM / RANGE	RÉSULTAT OBTENU
EN 420:2003 + A1 2009	Détermination du pH	3,5 < pH < 9,5	7,15
EN 420:2003 + A1 2009	Détermination du chrome VI	≤ 10 mg/kg	NE PAS DÉTECTER
UNI EN ISO 17234-1:2015	Recherche des amines aromatiques e cancérrogènes (cuir)	≤ 30 ppm	NE PAS DÉTECTER
EN ISO 21420:2020	D'autres spécifications techniques appliquées	CONFORME / NON CONFORME	CONFORME

NORME	DESCRIPTIF		NIVEAU					NIVEAU OBTENU
			1	2	3	4	5	
EN 388:2016+A1:2018	Résistance à l'abrasion (Num. de frottements)		≥ 100	≥ 500	≥ 2000	≥ 8000	-	3
EN 388:2016+A1:2018	Essai de cisaillement *: résistance à la coupure par lame (index)		≥ 1,2	≥ 2,5	≥ 5,0	≥ 10,0	≥ 20,0	2
EN 388:2016+A1:2018	Résistance à la déchirure (N)		≥ 10	≥ 25	≥ 50	≥ 75	-	2
EN 388:2016+A1:2018	Résistance à la perforation (N)		≥ 20	≥ 60	≥ 100	≥ 150	-	2
EN 388:2016+A1:2018 - EN ISO 13997	TDM *: résistance au cisaillement (N)	A	B	C	D	E	F	X
		≥ 2	≥ 5	≥ 10	≥ 15	≥ 22	≥ 30	
EN 388:2016+A1:2018 - EN 13594:2015	Protection contre les chocs	P			ABSENT			ABSENT
		Atteint			Test non effectué			

Si l'un des indices de marquage est marqué avec:

- la lettre "X" signifie que l'essai n'a pas été effectué ou n'est pas applicable;
- le chiffre "0" signifie que le test a été effectué mais que le niveau de performance minimum n'a pas été atteint.

NORME	DESCRIPTIF	NIVEAU				NIVEAU OBTENU
		1	2	3	4	
EN 511:2006	Froid convectif Isolation thermique I _{TR} (m² K/W)	0,10 ≤ I _{TR} < 0,15	0,15 ≤ I _{TR} < 0,22	0,22 ≤ I _{TR} < 0,30	0,30 ≤ I _{TR}	1
EN 511:2006 - ISO 5085-1	Froid de contact Résistance thermique R (m² K/W)	0,025 ≤ R < 0,050	0,050 ≤ R < 0,100	0,100 ≤ R < 0,150	0,150 ≤ R	2
EN 511:2006 - ISO 15383	Imperméabilité à l'eau *	X Atteint		X Pas atteint		X

* Le niveau de performance 1 indique qu'il n'y a pas eu de débit d'eau à la fin de la période d'essai. Lorsque cette exigence n'est pas remplie, un niveau de performance 0 est indiqué et le gant, s'il est mouillé, peut perdre sa capacité isolante.

Si l'un des indices de marquage est marqué avec:

- la lettre "X" signifie que l'essai n'a pas été effectué ou n'est pas applicable;
- le chiffre "0" signifie que le test a été effectué mais que le niveau de performance minimum n'a pas été atteint.