

G502 - NITRILIGHT

Disposable Gloves Nitrile



EN ISO 374-1 / Type B EN ISO 374-5:2016



K:6 > 480 min
P:2 > 30 min
T:5 > 240 min



EN 455



DEXTERITY



Propriétés

- Idéal pour travaux en contact avec huiles et graisses, où une bonne protection contre les produits chimiques, ainsi que dextérité et flexibilité élevées, sont demandées
- Protège contre bactéries, fungus et virus
- Certifié pour le contact des aliments
- Dispositif médical de Classe I pour usage unique
- Non stérile
- Sans protéines de latex

Revêtement

Nitrile

Finition intérieure

Sans poudre

Finition extérieure

Texturée (pointe des doigts)

Manchette

Bord roulé protège-gouttes

Couleur

Azur

Longueur

240 mm

Épaisseur

0,09 mm

Tailles

7-10 (S-XL)

Domaine d'emploi

Applications dans le domaine médical, tests de laboratoire, manipulation des aliments, assemblage d'objets de petite dimension, nettoyage



DEXTÉRITÉ ET FLEXIBILITÉ ÉLEVÉES



Emballage	Code	Quantité
	G502-B000	1 boîte de 100 pcs.
	G502-K000	Carton - 20 boîtes de 100 pcs.

SPECIFICATION TECHNIQUES DE SECURITE

L'EPI satisfait aux exigences essentielles du Règlement (UE) 2016/425					
NORME	DESCRIPTIF	RÉQUISITION MINIMUM / RANGE		RÉSULTAT OBTENU	
EN 374-2:2014	Détermination de la résistance à la pénétration - Test de fuite à l'air	CONFORME / NON CONFORME		CONFORME	
EN 374-2:2014	Détermination de la résistance à la pénétration - Test de fuite à l'eau	CONFORME / NON CONFORME		CONFORME	
EN 374-2:2014	Détermination de la résistance à la pénétration – Garantie de la qualité pendant la production (AQL)	Niveau 3	< 0,65	Niveau 2 < 1,5	
		Niveau 2	< 1,5		
		Niveau 1	< 4,0		
NORME	DESCRIPTIF	CHEMICAL	40% Hydroxyde de sodium	30% Peroxyde d'hydrogène	37% Formaldéhyde
EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 EN 16523-1:2015	Détermination de la résistance des matériaux à la perméation par des produits chimiques	Lettre code	K	P	T
		Niveau de performance de perméation	6	2	5
EN ISO 374-4:2019	Détermination de la résistance à la dégradation par des produits chimiques	Valeur moyenne de dégradation %	-68.1%	30.5%	9.5%
NORME	DESCRIPTIF		RÉQUISITION MINIMUM / RANGE		RÉSULTAT OBTENU
EN ISO 374-5:2016	Gants de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-organismes	Protection contre les virus et les champignons	CONFORME / NON CONFORME		CONFORME
		Protection contre les virus			

NORME / DESCRIPTIF	SIMULANT	CONDITIONS D'ESSAI
REG. CE 1935/2004 Matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées REG. EU 10/2011 Matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires D.M. 21/03/1973 s.m.i Discipline hygiénique des emballages, récipients, ustensiles, destinés, à entrer en contact avec les denrées alimentaires ou les substances à usage personnel	Acide acétique 3%	30 minutes à 40°C' contact bref
	Éthanol 20%	2 heures à 40° contact moyen
	Huile d'olive rectifié	2 heures à 40° contact moyen

NORME / DESCRIPTIF	REQUISITO MINIMO / RANGE	RÉSULTAT OBTENU
Règlement (UE) 2017/745 relatif aux Dispositifs Médicaux (MDR) EN 455 1,2,3,4 – Normes des gants médicaux jetables	CONFORME / NON CONFORME	CONFORME