

G503 - GRABLIGHT

Disposable Gloves Nitrile



EN ISO 374-1 / Type B



KOPT

K:6 > 480 min
L:1 > 10 min
O:2 > 30 min
P:2 > 30 min
T:6 > 480 min

EN ISO 374-5:2016



EN 420



Propriétés

- 100% nitrile haute qualité, sans protéines de latex
- Finition extérieure à diamants "Diamond" sur la paume et le dos qui permet d'obtenir une meilleure adhérence sur toutes les surfaces
- Révolutionnaires et plus épais (0,16 ÷ 0,20 mm) que les gants jetables classiques, ils offrent protection et des bonnes prestations
- Dextérité maximale et ajustement parfait ainsi que flexibilité élevée

Revêtement

Nitrile

Finition intérieure

Sans poudre

Finition extérieure

Rhombes (Diamond)

Manchette

Bord roulé protège-gouttes

Couleur

Noir

Longueur

240 mm

Épaisseur

6 mil (0,16 ÷ 0,20 mm)

Tailles

7-11 (S-XXL)

Domaine D'emploi

Industrie mécanique, assemblage d'objets de petite dimension, peinture au pistolet, électroplaquage, travaux de nettoyage et d'entretien, instituts de beauté, coiffeurs, tatoueurs



FINITION SPÉCIALE "DIAMOND"



Emballage

Code

G503-B001

G503-K001

Quantité

1 boîte de 100 pcs.

Carton - 20 boîtes de 100 pcs.

SPECIFICATION TECHNIQUES DE SECURITE

NORME	DESCRIPTIF	RÉQUISITION MINIMUM / RANGE	RÉSULTAT OBTENU
EN 420:2003 + A1 2009 (par. 4.3.2)	Détermination du pH	3,5 < pH < 9,5	7,9

NORME	DESCRIPTIF														RÉQUISITION MINIMUM / RANGE								RÉSULTAT OBTENU					
EN 374-2:2014 (par. 7.2)	Détermination de la résistance à la pénétration - Test de fuite à l'air														CONFORME / NON CONFORME								CONFORME					
EN 374-2:2014 (par. 7.3)	Détermination de la résistance à la pénétration - Test de fuite à l'eau														CONFORME / NON CONFORME								CONFORME					
EN 374-2:2014 (App. A)	Détermination de la résistance à la pénétration – Garantie de la qualité pendant la production (AQL)														Niveau 3		< 0,65						Niveau 2 < 1,5					
															Niveau 2		< 1,5											
															Niveau 1		< 4,0											
EN ISO 374-1:2016 EN 16523-1:2015	Détermination de la résistance des matériaux à la perméation par des produits chimiques	Type de gant														Type A / Type B / Type C								Type B				
		Chemical	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	S	T	K	L	O	P	T			
			Méthanol	Acétone	Acétonitrile	Dichlorométhane	Disulfure de carbone	Toluène	Diéthylamine	Tétrahydrofur anhydride	Acétate d'éthyle	N-heptane	40% Hydroxyde de sodium	96% Acide sulfurique	65% Acide nitrique	99% Acide acétique	25% Hydroxyde d'ammonium	30% Peroxyde d'hydrogène	40% Acide fluorhydrique	37% Formaldéhyde								
			Niveau de performance de perméation									1	2	3	4	5	6	6	1	2						2	6	
		Temps de passage mesuré (min)									>10	>30	>60	>120	>240	>480	>480	>10	>30	>30	>480							
EN 374-4:2013	Détermination de la résistance à la dégradation par des produits chimiques														---								7.3%	100%	6.1%	10.5%	0.9%	
EN ISO 374-5:2016	Gants de protection contre les virus et les champignons														CONFORME / NON CONFORME								CONFORME					
	Gants de protection contre les virus														CONFORME / NON CONFORME								NON CONFORME (non testée)					