



U GROUP SRL
Via Borgomanero n° 1
28040 Paruzzaro (NO)

DONNÉES LÉGALES:
C.F e Reg.Imp.Novara: 02041920030
CCIAA Novara REA: 211799
P.IVA: IT02041920030
Codice Export: No015724
Cap.Soc.: 119.000 lv

CONTACTS:
WEBSITE: www.u-power.it/fr
EMAIL: info@u-power.it
TEL: +39 0322 53 94 01
FAX: +39 0322 23 00 01

REV. 11/11/2024

FICHE PRODUIT

PHOTO DU PRODUIT

GAMMES

TECHNOLOGIES

UW60021 SINERGY GRIP SB E A FO SR
Natural Confort 9 Mondopoint
AirToe Composite
TYPE DE CHAUSSURE "A"
TAILLES 35-42
ESSAIS sur TAILLE 42 - MASSE Kg 0,827



LEI&LEI



WHITE68&BLACK



DESCRIPTION	SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	NORME EN ISO	VALEUR
Chaussures de sécurité blanches pour femmes basses avec courroie, confortables et légères de la ligne Lei & Lei-White68 & Black U-Power, avec empeigne en microfibre Lucky, embout en composite, anti-dérapant et poignée en PU / PU U-Grip68, SB E A FO SRC	EMBOUT "AirToe Composite"	20345:2022	OBTENUE
	Résistance aux chocs. Hauteurs libres après impact mm	≥ 14	20,0
	Résistance à la compression. Hauteurs libres après compr. mm	≥ 14	20,5
	SEMELLE "Pas présent"		
	Résistance à la perforation N	≥ 1100	N.A.
	CATÉGORIE DE CHAUSSURES À RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE	< 10 ⁹ Ω	N.A.
	ÉTANCHÉITÉ DYNAMIQUE DE LA TIGE APRÈS 60'		
	Absorption d'eau après 60'	≤ 30%	N.A.
	Eau transmise après 60'	≤ 0,2 gr	N.A.
	Perméabilité à la vapeur d'eau mg/(cm ² h)	≥ 0,8	1,5
	Coefficient de perméabilité mg/cm ²	≥ 15	15,0
	DOUBLURE DU MASQUE		
	Perméabilité à la vapeur d'eau mg/(cm ² h)	≥ 2	24,7
	Coefficient de perméabilité mg/cm ²	≥ 20	197,9
	Résistance à l'abrasion cycles SEC	25.600 cycles	Conforme
	Résistance à l'abrasion cycles HUMIDE	12.800 cycles	Conforme
	SEMELLE INTÉRIEURE		
	Résistance à l'abrasion	≥ 400 cycles	Aucun dommage
	USURE DE LA SEMELLE		
	Résistance à l'abrasion (perte de volume) mm ³	≤ 150	34
	Résistance à la flexion mm	≤ 4	1,4
	Résistance au détachement semelle /semelle de confort N/mm	≥ 3	3,4
	Résistance aux hydrocarbures (% Chang. de volume)	≤ 12	3,5
	Absorption d'énergie au talon J	≥ 20	32
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT		
	Résistance au glissement sur céramique avec NaLS (talon en avant 7°)	≥ 0,31	0,45
	Résistance au glissement sur céramique avec NaLS (pointe en arrière 7°)	≥ 0,36	0,42
	SR-Résistance au glissement sur céramique avec glycérine (talon en avant 7°)	≥ 0,19	0,40
	SR-Résistance au glissement sur céramique avec glycérine (pointe en arrière 7°)	≥ 0,22	0,32