

Réf. de prod. 33051-N07
Cat. de sécurité S2 FO SR
Pointures 39 - 47
Poids (Pt. 42) 500 g
Forme A
Largeur de la chaussure 10

Description du modèle: Chaussure basse en cuir fleur hydrofuge, couleur noir, doublure en cuir, antistatique, antichoc, anti-glissement

Plus: Demi-semelle en cuir ouatinée dans la zone du talon

Emplois suggérés: Chaussures pour les secteur de services et pour uniforme

Précaution et entretien de la chaussure: Sécher dans un lieu aéré, en dehors des sources de chaleur. Eviter les produits chimiques agressifs, agents organiques, acides forts ou température extrêmes. Eviter la complète immersion en eau de mer, boue, chaux hydrate ou ciment mélangé avec l'eau



MATERIAUX

SPECIFICATION TECHNIQUES DE SECURITE

		Parag. EN ISO 20345:2022	Description	Unité de mésure	Résultat obtenu	Requise
Chaussure complète	Protection des orteils: coquille en acier, vernie avec résine époxyde résistante: au choc de 200 J et à la compression de 1500 Kg	5.3.2.6	Résistance au choc (hauteur libre après choc)	mm	15	≥ 14
		5.3.2.7	Résistance à la compression (hauteur libre après compression)	mm	14,5	≥ 14
	Chaussure antistatique: fond avec capacité de dissipation des charges électrostatiques	6.2.2.2	Résistance électrique - en lieu humide - en lieu sec	MΩ MΩ	25 75	≥ 0.1 ≤ 1000
Tige	Système antichoc Cuir fleur, hydrofuge, couleur noir épaisseur 1,8/2,0 mm	6.2.4	Absorption du choc au talon	J	29	≥ 20
		5.4.6	Perméabilité à la vapeur d'eau Coefficient de perméabilité	mg/cmq h mg/cmq	> 6,4 > 56,7	≥ 0,8 ≥ 15
		6.3.1	Absorption d'eau Pénétration d'eau		13% 0,0 g	□ 30% □ 0,2 g
		5.5.4	Perméabilité à la vapeur d'eau Coefficient de perméabilité	mg/cmq h mg/cmq	> 5,2 > 49,7	≥ 2 ≥ 20
		5.5.4	Perméabilité à la vapeur d'eau Coefficient de perméabilité	mg/cmq h mg/cmq	> 4,1 > 35,7	≥ 2 ≥ 20
Doublure antérieure	Gabardine, respirant, couleur noir épaisseur 1,2 mm	5.5.4	Perméabilité à la vapeur d'eau Coefficient de perméabilité	mg/cmq h mg/cmq	> 5,2 > 49,7	≥ 2 ≥ 20
Doublure postérieure	Cuir, respirant, résistante à l'abrasion, couleur marron épaisseur 0,9 mm	5.5.4	Perméabilité à la vapeur d'eau Coefficient de perméabilité	mg/cmq h mg/cmq	> 4,1 > 35,7	≥ 2 ≥ 20
Première de montage	Antistatique, absorbante, résistante à l'abrasion et à l'exfoliation	5.7.4.1	Résistance à l'abrasion	cycles	> 400	≥ 400
Semelle/marche	Polyuréthane antistatique mono-densité, couleur noir, anti-glissement, injecté directement sur la tige, résistante à l'abrasion et aux hydrocarbures.	5.8.4	Résistance à l'abrasion (perte de volume)	mm ³	54	≤ 250
		5.8.5	Résistance aux flexions (élargissement coupe)	mm	1,2	≤ 4
		6.4.2	Résistance aux hydrocarbures (variation volume ΔV)	%	8,6	≤ 12
		5.3.5.2	céramique + solution détergente – pointe (inclinaison 7°) céramique + solution détergente – talon (inclinaison 7°)		0,40 0,42	≥ 0,36 ≥ 0,31
	Coefficient d'adhérence de la semelle extérieure (Résistance au glissement)	6.2.10	SR : céramique + glycérine – pointe (inclinaison 7°) SR : céramique + glycérine – talon (inclinaison 7°)		0,25 0,26	≥ 0,22 ≥ 0,19